

**PVC-CELBAND 125SR****Date: 17/03/06****Page 1 of 1****Technische gegevens:**

Kleur	Zwart
Treksterkte	Min. 21N/cm <sup>3</sup>
Rek bij breuk	Min. 233%
Doorscheurweerstand	13,5N/cm
Drukvervormingsrest 22h	3%
Waterdampdoorlaatbaarheid	44,8g/m <sup>2</sup> .h
Temperatuurbestendigheid	-60°C tot +60°C
Goed bestand tegen	Veroudering
Chemische bestendigheid	Stoom, zuren, minerale olie, alcohol, logen, water, benzine: goed Geconcentreerde zuren en logen: matig

**Product:**

PVC-celband 125SR (polyvinylchloride) is een langzaam vormherstellende voegdichtband met nagenoeg gesloten cellen dat bij een samendrukking van 30% waterdicht is. De PVC-celband 125SR is goed bestand tegen veroudering en chemicaliën en is rotbestendig.

**Toepassingen:**

Voegafdichting tussen wanden  
Voegafdichting tussen muur en kozijn  
Ter voorkoming van geluidsoverdracht  
Als isolatiemateriaal  
Afdichting tussen scheidingswand en muur of vloer

**Leveringsvorm en afmetingen:**

Voorzien van zelfklevende zijde (breedte).

<i>Dikte (mm)</i>	<i>Breedte (mm)</i>	<i>Lengte/haspel (m)</i>	<i>Haspels/karton</i>
5	9	150	12
10	9	80	12
12	12	50	12
10	15	50	12
15	15	40	12

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.